

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на СТРОГАНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Пороки древесины	сорт			
	экстра	А	В	С
Здоровый сросшийся сучок	допускается	допускается	допускается	допускается
Частично сросшийся и несросшийся сучок диаметр, мм./кол-во на 1 м.п. длины	30/1	40/2	50/3	допускается
Гнилой сучок диаметр, мм./кол-во на 6 м.п. длины	не допускается	40/1	50/2	допускается
Выпадающий сучок или отверстие от него диаметр, мм./кол-во на 6 м.п. длины	не допускается	не допускается	30/1	
Механические повреждения % от площади изделия	не допускается	не допускается	1	допускается
Трещины пластевые и кромочные, в т.ч. выходящие на торец, длина, мм.	600	1200	2400	допускается
Трещины пластевые сквозные, в т.ч. выходящие на торец, длина, мм.	100	150	200	допускается
Трещины торцевые, кроме трещин от усушки, длина, мм.	не допускается	100	200	допускается
Сердцевина и двойная сердцевина	не допускается	допускается	допускается	допускается
Смоляные кармашки: кол-во на 1 п.м. пиломатериала, шт. длина кармашка, мм.	1 50	2 допускается	4 допускается	допускается
Прорость, сухобокость, и другие дефекты с включением коры, мм.	не допускается	300	600	допускается
Твердая гниль	не допускается	не допускается	не допускается	допускается
Мягкая гниль	не допускается	не допускается	не допускается	допускается
Синева	не допускается	не допускается	не допускается	
Повреждения насекомыми, червоточина, кол-во на 1 п.м. длины пиломатериала, шт.	не допускается	не допускается	3	допускается
Геометрия	Не допускается искривление более 5% от ширины изделия.	Не допускается искривление более 5% от ширины изделия.	Не допускается искривление более 10% от ширины изделия.	допускается искривление более 10% от ширины изделия.
Допуски	Длина: - 0 мм. Толщина: - 1 + 1 мм. Ширина: - 1 + 1 мм	Длина: - 0 мм. Толщина: - 1 + 1 мм. Ширина: - 1 + 2 мм	Длина: - 0 мм. Толщина: - 2 + 2 мм. Ширина: - 2 + 2 мм	Длина: - 100 мм. Толщина: - 3 + 3 мм. Ширина: - 3 + 3 мм

Сорт Экстра может содержать до 10% сорта А
 Сорт А может содержать до 10% сорта В
 Сорт В может содержать до 10% сорта С
 Сорт АВ может содержать до 60% сорта В

Примечания:

Сучки с диаметром менее 50% от допустимого значения не учитываются
 Пиломатериалы поставляются 14-18 % влажности.
 Качество пиломатериалов определяется по одной лицевой стороне.
 Пороки, находящиеся на шип-паз соединениях, не учитываются.

Покупатель _____

Поставщик _____